



INDUSTRIAS EGA S.A.
Campo de los Palacios 16
01006 Vitoria-Gasteiz
T 945 136 737
F 945 140 529
info@pinturasega.com
www.pinturasega.com

Este catálogo se ha hecho con la colaboración y consejos de Aldecort (Escuela de Alta Decoración de Rute - Córdoba).
Consultar detenidamente las Fichas Técnicas de los productos mencionados en este catálogo. Nuestro Departamento Técnico está para ayudarle, consúltenos.



EGACEMENTI MEDIO • EGACEMENTI FINO • CATALIZADOR EGACEMENTI

EGACEMENTI

MICROCEMENTO

Ahora se puede revestir y convertir el suelo y paredes en un espacio infinito y sin barreras a la creación y expresión de las ideas decorativas. Se logran espacios diáfanos, claros, agradables, amplios y luminosos a la vez que se armoniza muy bien con materiales nobles como madera, metales y piedra.

Micromortero hidráulico (Microcemento) para la creación de superficies (paredes y suelos) altamente resistentes, suelos continuos decorativos y con una elevada adherencia; acabados similares a los estucos a la cal. Sin tensión ni fisuras incluso en capa gruesa. Uso interior-externo (excepción algunos colores). El aspecto y tacto es mineral.

Excelente material para obras de reformas, de aplicación ideal en exposiciones, locales comerciales, vestíbulos, baños, cocinas, hall hoteles, oficinas, restaurantes, domicilios alto standing,... **EGACEMENTI** tiene excelente adherencia sobre cualquier base limpia como cemento, pladur, fibrocemento, revestimientos cerámicos lisos, azulejos, plástico, etc...

Su aplicación ahorra tiempo y costes porque durante la reforma de la vivienda, ésta seguirá siendo habitable mientras se realiza la obra y evita el desescombro. Permite una transitabilidad rápida y un mantenimiento mínimo (pañó húmedo con detergente neutro).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTES

Deben estar limpios, secos, libres de polvo, suciedad o contaminación que impida una correcta adherencia. Se deben eliminar pinturas mal adheridas, papel y enlucidos sueltos.

IMPRIMACIONES

FASSALINA sobre pladur, yesos o viejas pinturas. Usar selladoras propias del tipo de superficie a tratar. Sobre soporte mineral deteriorado consolidar con JAYOKRIL ULTRAFINO.

VIDA MEZCLA

De 6 a 8 horas en el envase.

TIEMPO DE SECADO

De 3 a 4 horas.

TEMPERATURA APLICACIÓN

Más de 8° y menos de 30° (ambiente y soporte). Sobre soportes al sol o resecos, mojar con agua previamente a la aplicación.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Espátula o Llana de acero inoxidable.

RENDIMIENTOS (kg/m² por mano)

	EGACEMENTI Medio	EGACEMENTI Fino
Paredes	0,75-1	0,50
Suelos	1-1,50	0,5-0,7

CARTA DE COLORES

Carta Vesubio (20 colores), resto de colores consultar con Departamento Técnico.

El grado de pulido influye en el color, al igual que el tamaño de los áridos.

Los tonos de color son orientativos.

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

EGACEMENTI Medio

17 kgs (polvo) + 3,7 kgs (Catal.) + Pigmento Estucos

6,9 kgs (polvo) + 1,5 kgs (Catal.) + Pigmento Estucos

EGACEMENTI Fino

14 kgs (polvo) + 7,4 kgs (Catal.) + Pigmento Estucos

2,8 kgs (polvo) + 1,5kgs (Catal.) + Pigmento Estucos



Mezclar el tinte o toner con el **CATALIZADOR EGACEMENTI**.



Verter el polvo o **EGACEMENTI** poco a poco sobre el **CATALIZADOR EGACEMENTI** hasta conseguir una pasta viscosa y libre de grumos.



Esta mezcla se debe realizar con un batidor eléctrico profesional a bajas revoluciones.

INSTRUCCIONES APLICACIÓN

Aplicar 2 manos con llana extendiendo la pasta de forma regular pero dejando el efecto de las espatuladas para conseguir efectos armoniosos y con un intervalo de 4 horas entre manos. Aplicar una tercera mano repretando o alisando cada 2-3 m² para obtener un acabado más liso y uniforme.



Si se desea un acabado muy liso aplicar 1 ó 2 manos de **EGACEMENTI FINO** sobre las 2 manos de **EGACEMENTI MEDIO**, mejoramos aún más el tacto puliendo con lijadora de grado superfino una vez seco el sistema.



PROTECCIONES DE SELLADO

Una vez endurecido después de 48 h.

PAVIMENTOS O SUELOS
Monocomponente base agua: EGAPOL AGUA (Brillante o Semimate).

2 Componentes base disolvente: EGAPOL BARNIZ (Brillante, Satinado o Semimate) en capa fina.



PAREDES INTERIORES
WAX VENETTO AGUA o pulido con lija de grado superfino.



EGACEMENTI COLOR 901.



EGACEMENTI SISTEMA TINTES MARMORI.



EGACEMENTI GRIS, FRANJAS VELADURA CORTEX.